ORIENT BATI BO
*Le monde nous inspire*

# CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

## REVÊTEMENT DE SOL SPC SERIE « AMPLITUDE »

| RÉFÉRENCES PRODUITS | LRMA06 LRMA07 LRMA08 LRMA09 |
|---|---|

| CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES | | AMPLITUDE 0.70 |
|---|---|---|
| Conformité NF EN 14041 | | Oui |
| Réaction au feu | **NF EN 13501-1** | $B_{fl}$-s1 |
| Réaction au feu - Rapport d'essai | | XMIN2211009423CM(SGS) |
| Résistance au glissement | **NF EN 13893** | Classe DS (μ ≥ 0,30)<br>R9 |
| Accumulation charges électrostatiques | **DIN 5113 (NF EN 1815)** | E ≤ 2 kV, Antistatique |
| Conductivité thermique | **NF EN 12667** | convient au plancher chauffant |
| Emissions dans l'air: TVOC* à 28 jours série | **NF EN ISO 16000** | < 100 µg/m³ |
| Exigence pour la classe A+ | | < 1000 µg/m³ |
| Indoor Air Control GOLD | | TVOC ≤ 200 µg Conforme |
| REACH (règlement européen)<br>PAHs<br>SVHC"<br>Matières premières | **1907/2006/CE** | Conforme<br><1mg/kg<br>≤ 0,1%(w/w)<br>Technologie sans phtalate |
| Chanfrein | | 4 peints moyens |
| Epaisseur totale | | 7,5 mm |
| Epaisseur couche d'usure | | 0,70mm |
| Épaisseur du cœur | | 5,8 mm |
| Épaisseur sous couche<br>Sous couche | | 1 mm<br>IXPE-P |
| Spécifications | **EN 16511** | NF EN ISO 10582 |
| Classe d'usage résidentiel | | 23 |
| Classe d'usage commercial | **EN 16511** | 34 |
| Efficacité acoustique bruits | **ISO 10140-2** | 69 dB |
| Transmission des bruits d'impacts | **ISO 10140-3** | 39 dB |
| Réduction de la transmission des bruits d'impacts | **ISO 10140-1** | 19 dB |
| Résistance à la chaleur | **ISO 105-B02:2014** | ≥ Grade 6 |
| Résistance à la chaise à roulettes | **ISO 4918 (NF EN 425)** | Oui |
| Densité | **NF EN ISO 23996** | 1850 kg/m3 |
| Conditionnement et dimensions des dalles | **NF EN ISO 24342** | 2260 x 230 mm<br>3 par carton (1.559 m²) |
| Format | | Lames |
| Garantie résidentiel | | 30 ans |
| Garantie commercial | | 15 ans |
| Fabrication | | Fabrication RPC |

