ORIENT BATI BO
Le monde nous inspire

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

REVÊTEMENT DE SOL SPC SERIE « CARREAU DE MUR»

RÉFÉRENCES PRODUITS	DMBG07 DMBG08 DMBL01 DMNR02 DMBG04 DMBG05 DMBG06 DMBG02 DMGR04 DMGR05 DMGR06 DMBG03

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES		CARREAU DE MUR
Conformité NF EN 14041	**EN 717-1 XMIN2211009429CM**	Oui E1 ≤ 0.124 mg/m3
Réaction au feu	**NF EN 13501-1**	B_{fl}-s1
Réaction au feu - Rapport d'essai		XMIN2211009429CM (SGS)
Exigence pour la classe A+	**ISO 16000**	Conforme < 1000 µg/m³
Indoor Air Control GOLD		TVOC ≤ 220 µg Conforme
REACH (règlement européen)		Conforme
SVHC"	**1907/2006/CE**	≤ 0,1%(w/w)
Matières premières		Technologie sans phtalate
Chanfrein		4 peints moyens
Epaisseur totale		4 mm
Résistance aux produits chimiques	**ASTM F925 EN 438-2**	Léger changement seulement Groups 1 and 2: grade 5; Group 3: grade 4
Conditionnement et dimensions des dalles	**NF EN ISO 24342**	1184x 592mm 4 par carton (2.804m²)
Format		Dalles
Garantie		10 ans
Fabrication		Fabrication RPC

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+ A+ A B C
INDOOR AIR COMFORT eurofins GOLD CERTIFIED PRODUCT
B_{fl}-s1
CE