ORIENT BATI BO
Le monde nous inspire

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

REVÊTEMENT DE SOL SPC SERIE « XL »

RÉFÉRENCES PRODUITS	LRGR01 LRMA03 LRBG03 LRMA02

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES		XL 0.55
Conformité NF EN 14041		Oui
Réaction au feu	**NF EN 13501-1**	B_{fl}-s1
Réaction au feu - Rapport d'essai		XMIN180100118CCM (SGS)
Résistance au glissement	**NF EN 13893**	Classe DS (μ ≥ 0,30) R9
Accumulation charges électrostatiques	**DIN 5113 (NF EN 1815)**	E ≤ 2 kV, Antistatique
Conductivité thermique	**NF EN 12667**	convient au plancher chauffant
Emissions dans l'air: TVOC* à 28 jours série	**NF EN ISO 16000**	< 100 µg/m³
Exigence pour la classe A+		< 1000 µg/m³
Indoor Air Control GOLD		TVOC ≤ 200 µg Conforme
REACH (règlement européen) PAHs SVHC" Matières premières	**1907/2006/CE**	Conforme <1mg/kg ≤ 0,1%(w/w) Technologie sans phtalate
Chanfrein		4 peints moyens
Epaisseur totale		5 mm
Epaisseur couche d'usure		0,55 mm
Épaisseur du cœur		3,45 mm
Épaisseur sous couche		1 mm
Sous couche		IXPE-P
Spécifications	**EN 16511**	NF EN ISO 10582
Classe d'usage résidentiel		23
Classe d'usage commercial	**EN 16511**	33
Efficacité acoustique bruits	**ISO 10140-2**	67 dB
Transmission des bruits d'impacts	**ISO 10140-3**	42 dB
Réduction de la transmission des bruits d'impacts	**ISO 10140-1**	18 dB
Résistance à la chaleur	**ISO 105-B02:2014**	≥ Grade 6
Résistance à la chaise à roulettes	**ISO 4918 (NF EN 425)**	Oui
Densité	**NF EN ISO 23996**	1650 kg/m3
Conditionnement et dimensions des dalles	**NF EN ISO 24342**	1532 x 225 mm 7 par carton (2.413 m²)
Format		Lames
Garantie résidentiel		30 ans
Garantie commercial		15 ans
Fabrication		Fabrication RPC

